明細書

スメクティック液晶素子およびその製造方法

技術分野

本発明は、スメクティック液晶素子およびその製造方法に関するものである。

背景技術

近年、液晶ディスプレイにおいて美しい動画表示を可能にするなどの様々な特徴から、自発分極を有する強誘電性液晶や反強誘電性液晶〔下記非特許文献 1 参照〕が注目されている。しかし、これらの強誘電性液晶や反強誘電性液晶に代表されるスメクティック液晶は、その分子配向構造に層構造を有するため、現在液晶ディスプレイなどへ広く利用されているネマティック液晶に比べ、一様配向構造を得ることが格段に困難である。

さらに、反強誘電性液晶は、現在までに数万とも言われる数多くのものが合成 されてきたが、未だにその相系列にネマティック相を有するものは見出されてお らず、相系列にネマティック相を有する強誘電性液晶よりもはるかに一様配向構 造を得ることが難しい。

そこで、本願発明者らはこれまでに強誘電性液晶中に液晶骨格を有する高分子 を導入した高分子安定化強誘電性液晶について報告をしてきた〔下記非特許文献 2参照〕。

また、液晶に対して一様配向構造を得るための有効な従来技術としては、温度 勾配法、磁場印加配向法、ずり応力印加法がある(例えば、下記非特許文献3参 照)。しかし、これらは、特別な素子構成や装置を必要とするため、簡便な方法 とは言えない。

[特許文献1]特開平2003-98553号公報(第2-3頁 図1)

〔非特許文献1〕A. D. L. Chandani et al.: Jpn.

J. Appl. Phys., 28, L1261 (1989)

[非特許文献 2] H. Furue et al.: Jpn. J. Appl.

Phys. . 36. L1517 (1997)

[非特許文献 3] 液晶便覧編集委員会編:液晶便覧,pp.248, 丸善

発明の開示

第1図は従来のスメクティック液晶相において一様な分子配向構造を得る方法 を示す模式図、第2図はその従来技術の問題点を示す図である。

スメクティック液晶相において一様な分子配向構造を得るためには、まず、第 1図(a)に示すように、等方相(Iso.)から、降温過程を経て、第 1図(b)に示すように、ネマティック相(N)に転移して分子の一様配向を形成した後、次いで、第 1図(c)および(d)に示すように、スメクティック相(SmA.SmC)に転移して一様な層構造を形成することが重要である。

しかしながら、反強誘電性液晶のように等方相(Iso.)から直接スメクティック相(SmA, SmC)へ転移する場合、分子配向と層構造形成が同時に起こるため、等方相(Iso.)中に現れる液晶ドメインの核発生・成長の過程で生じる配向の乱れが層構造形成により固定化され、第2図に示すように、分子配向の乱れた媒質が得られてしまう(ネマティック相であれば、分子の再配向が容易に生じるため、液晶ドメインの成長に伴い、一様配向領域が拡大する)。

本発明は、上記状況に鑑みて、反強誘電性液晶に代表される相系列にネマティック相を持たないスメクティック液晶の一様配向を実現することができるスメクティック液晶素子およびその製造方法を提供することを目的とする。

本発明は、上記目的を達成するために、

- [1] スメクティック液晶素子の製造方法において、(a) スメクティック液晶 に光重合性のネマティック相を示すモノマー液晶を添加した混合物の相系列として等方相ーネマティック相ースメクティック相を誘起させる工程と、(b) 前記 混合物にUV光照射を行い、モノマーを光重合・高分子化させて、一様配向構造のスメクティック液晶媒質を生成する工程とを施すことを特徴とする。
- [2]上記[1]記載のスメクティック液晶素子の製造方法において、高分子が上記(b)工程において配向構造を記憶し安定化させるテンプレートの働きをなし、上記(b)工程後の等方相への転移によっても、相転移以前と全く変化しな

い一様配向構造のスメクティック液晶媒質を等方相から直接得ることを特徴とする。

[3] スメクティック液晶素子であって、上記[1] 又は[2] 記載のスメクティック液晶素子の製造方法によって製造される。

より具体的な例としては、

- [4]上記[1]記載のスメクティック液晶素子の製造方法において、前記スメクティック液晶が、4-cyano-4'-dodecylbiphenylであり、前記光重合性のネマティック相を示すモノマー液晶を<math>30wt%添加することを特徴とする。
- [5]上記[3]記載のスメクティック液晶素子において、ラビング配向膜が形成された上下ガラス基板を有する液晶セル構造を具備する。
- [6]上記[5]記載のスメクティック液晶素子において、前記上下ガラス基板のラビング配向膜のラビング方向が同一方向になるように構成する。
- [7]上記[5]記載のスメクティック液晶素子において、前記液晶セルギャップが2μmである。

本発明によれば、次のような効果を奏することができる。

- (1) 反強誘電性液晶に代表される相系列にネマティック相を持たないスメク ティック液晶の一様配向を実現することができる。
- (2) 簡便な方法により、高分子化され、一様な分子配向構造のスメクティック液晶媒質を有するスメクティック液晶素子を得ることができる。
- (3) 高分子が配向構造を記憶し安定化させるテンプレートの働きをなし、等 方相への転移によっても、相転移以前と全く変化しない一様配向構造のスメクティック液晶媒質を等方相から直接得ることができる。

図面の簡単な説明

第1図は、従来のスメクティック液晶相において一様な分子配向構造を得る方 法を示す模式図である。

第2図は、従来技術の問題点を示す図である。

第3図は、本発明にかかるスメクティック液晶へのモノマー液晶添加後におけ

るテクスチャーと温度変化を示す図である。

第4図は、本発明にかかるUV光照射を行い光重合・高分子化させた際のテクスチャーを示す図である。

第5図は、本発明の実施例を示すスメクティック液晶素子の構成図である。

第6図は、本発明にかかるネマティック相を経由して得られた等方相のスメク ティック相への直接転移の態様を示す図である。

第7図は、本発明にかかるネマティック相を経由して得られた一様配向のスメクティック相において、UV光照射による高分子化を行ったときのテクスチャー写真を示す図である。

第8図は、本発明にかかるネマティック相を経由しないスメクティック液晶を 高分子テンプレートに注入して得られた媒質のテクスチャー写真を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

(実施例1)

高分子化され、一様な分子配向構造のスメクティック液晶媒質を有するスメクティック液晶素子を得ることができ、反強誘電性液晶に代表される相系列にネマティック相を持たないスメクティック液晶の一様配向を実現する。

その製造は、スメクティック液晶に光重合性のネマティック相を示すモノマー液晶を添加した混合物の相系列として等方相ーネマティック相ースメクティック相を誘起させる工程と、前記混合物にUV光照射を行い、モノマーを光重合・高分子化させて、一様配向構造のスメクティック液晶媒質を生成する工程とを施す。

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

まず、本発明の原理について説明する。

スメクティック液晶に光重合性のモノマー液晶を適量添加する。このモノマー液晶にはネマティック相を示す物を用いる。ネマティック液晶モノマーの添加により混合物の相系列として等方相ーネマティック相ースメクティック相となるように混合比を調製する。つまり、その混合物に等方相ーネマティック相ースメクティック相の相系列が誘起されれば、一様な分子配向を有するスメクティック液晶媒質が得られることになる。なお、このときのスメクティック相は反強誘電性

液晶である必要はない(むしろ、上述したように、ネマティック相と反強誘電性液晶相は同一相系列では一般に共存しないので、このスメクティック相に反強誘電性液晶相は現れない)。

次いで、この混合物にUV光照射を行い、モノマー液晶を光重合・高分子化させ、液晶と高分子の相分離を引き起こす。相分離の結果、液晶は元の組成に戻るため、本来の相系列に戻る。主として添加したモノマー量に依存するが、高分子化に伴う配向の乱れが生じなければ、最終的に一様配向のスメクティック液晶媒質が得られることになる。また、高分子ネットワークの導入により、この一様配向構造が強く安定化されることも特徴である。

一例として4-cyano-4'-dodecylbiphenyl [化1]

$$C_{12}H_{25}$$
 \longrightarrow CN

に対して光重合性モノマー液晶UCL-001(大日本インキ化学工業社製)を30wt%添加した系における実験結果を、以下に説明する。なお、実験に用いた液晶セル構造は、ガラス基板上にポリイミドRN-1199(日産化学工業社製)のラビング配向膜が形成されており、ラビング方向が上下基板で同一方向になるように配置されている。

第5図は本発明の実施例を示すスメクティック液晶素子の構成図である。

この図において、1はガラス下基板、2はガラス下基板1上に形成されるラビング配向膜、3はガラス上基板、4はガラス上基板3下に形成されるラビング配向膜、5は本発明における高分子化され、一様な分子配向構造の液晶媒質を有するスメクティック液晶、6は液晶セルである。

ここでは、例えば、上下ガラス基板 1 , 3 のラビング配向膜 2 , 4 のラビング方向が同一方向になるように形成する。また、前記液晶セル 6 のギャップは 2 μ mである。

モノマー液晶添加後におけるテクスチャーと温度変化を第3図に示す。

(1)まず、降温過程において等方相〔第3図(a):55℃〕からネマティ

ック相〔第3図(b)次いで第3図(c):50 $\mathbb C$ 〕への転移が、次いで、スメクティック相〔第3図(d):36 $\mathbb C$ 〕への転移が確認される。ネマティック相を経由するため、一様な分子配向を有するスメクティック液晶媒質が得られる。

(2) これにUV光照射を行い光重合・高分子化させた際のテクスチャーを第4図に示す。

第3図(d)に示されるスメクティック相媒質〔第4図(a):36 $^{\circ}$ 〕にU V光照射を行うことにより、光重合・高分子化された媒質〔第4図(b)〕が得 られる。

この時、相分離が引き起こされるが、液晶/高分子の相分離による大きな配向の乱れは確認されず、一様な配向構造が維持される。なおかつこの光重合・高分子化された媒質〔第4図(b)〕は、相分離により、元の相系列に戻る。したがって、この等方相からネマティック相を経由して得られたスメクティック相が、今度は相分離によって、ネマティック相を経由せずにスメクティック相から等方相へ直接転移することが確認された。

第6図は本発明にかかるネマティック相を経由して得られた等方相から直接スメクティック相への直接転移の態様を示す図である。

この図に示すように、スメクティック相〔第6図(a):40℃〕を加熱して、一度、等方相〔第6図(b):60℃〕にした後に、再び降温させると、等方相〔第6図(b)〕から直接スメクティック相〔第6図(c):40℃〕へ転移するにも関わらず、第6図(c)に示すように、一様な分子配向が得られる。これは、形成された高分子ネットワークが光重合時の配向構造を記憶し、テンプレートの働きをしているからである。その結果、等方相〔第6図(b)〕に転移させる前後において、ほぼ完全に同一のテクスチャーが得られる。

次に、この高分子テンプレートに注目し、等方相ーネマティック相ースメクティック相の相系列を有する液晶に光重合性モノマーを添加し、UV光照射により高分子化させた後、溶媒により相分離された液晶を除去して高分子テンプレートを作製し、次いで、ネマティック相を相系列に有さないスメクティック液晶をテンプレート中に注入させて一様配向を得る手法について一例を示す。

ネマティック相を相系列に有するスメクティック液晶FELIX-020(ク

ラリアント社製)に上記した光重合性モノマー液晶を 5 w t %添加し、ネマティック相を経由して得られた一様配向のスメクティック相において、UV光照射による高分子化を行った。そのときのテクスチャー写真を第7回に示す。

第7図から明らかなように、高分子化に伴う相分離に基づく配向の乱れは確認 されない。

その後、アセトンを用いてスメクティック液晶FELIX-020を除去し、得られた高分子テンプレート中に反強誘電性液晶CS4001(チッソ石油化学社製)を注入した。得られた媒質のテクスチャー写真を第8図に示す。この図において、第8図(a)および(b)は一様配向を有する75 $^\circ$ の媒質、第8図(c)および(d)は一様配向を有する60 $^\circ$ の媒質を示している。

これらによれば、大きな配向の乱れは確認されず、その結果、液晶媒質の光軸とクロスニコル偏光子の偏光軸を合わせた暗状態〔第8図(b)および(d)〕は、光漏れのほとんどない良好な黒レベルとなる。

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

産業上の利用可能性


本発明のスメクティック液晶素子およびその製造方法によれば、美しい動画表示を可能にする液晶ディスプレイに適している。

請 求 の 範 囲


1.

- (a) スメクティック液晶に光重合性のネマティック相を示すモノマー液晶を添加した混合物の相系列として等方相-ネマティック相-スメクティック相を誘起させる工程と、
- (b) 前記混合物にUV光照射を行い、モノマーを光重合・高分子化させて、一様配向構造のスメクティック液晶媒質を生成する工程とを施すことを特徴とする スメクティック液晶素子の製造方法。
- 2. 請求項1記載のスメクティック液晶素子の製造方法において、高分子が上記(b)工程において配向構造を記憶し安定化させるテンプレートの働きをなし、上記(b)工程後の等方相への転移によっても、相転移以前と全く変化しない一様配向構造のスメクティック液晶媒質を等方相から直接得ることを特徴とするスメクティック液晶素子の製造方法。
- 3. 請求項1又は2記載のスメクティック液晶素子の製造方法によって製造されるスメクティック液晶素子。


第 1 図




第 2 図




第 3 図




第 4 図




第 5 図




第 6 図



第 7 図



第 8 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/10103

A CLAS	DIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int.Cl ⁷ G02F1/141, G02F1/1337						
332 33217 1337						
According	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
Int.	Cl ⁷ G02F1/141, G02F1/1337, G02	2F1/13				
Documenta Ti + s	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1924-2003					
Koka	Kokai Titawa China Kala 2003					
i ·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Liectionic (ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
			•			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*						
	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
P,X P,A	JP 2003-213265 A (Chisso Cor 30 July, 2003 (30.07.03),	rp.),	1,3			
	Par. Nos. [0052] to [0069]		2			
	(Family: none)	,				
A	NG FFOAFCO 7					
A	US 5594569 A (KONUMA et al.) 14 January, 1997 (14.01.97),	,	1-3			
	& JP 7-318946 A					
_		İ				
A	JP 4-268389 A (Idemitsu Kosa 24 September, 1992 (24.09.92)	in Co., Ltd.),	1-3			
	(Family: none)),				
A	JP 2000-147510 A (Toshiba Co	orp.),	1-3			
	26 May, 2000 (26.05.00), (Family: none)					
	(ramily: none)					
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex,				
"A" docum	ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the into priority date and not in conflict with the	he application but cited to			
"E" earlier	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	understand the principle or theory und document of particular relevance; the	erlying the invention			
"L" docum	date considered novel or cannot be considered					
cited to	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	step when the document is taken alone document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
"O" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ste combined with one or more other such	p when the document is			
means "P" docum	ent published prior to the international filing date but later	"&" combination being obvious to a person document member of the same patent	skilled in the art			
than the priority date claimed						
29 0	actual completion of the international search ctober, 2003 (29.10.03)	Date of mailing of the international sear	ch report			
29 October, 2003 (29.10.03) 11 November, 2003 (11.11.03)						
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer						
	nese Patent Office	Authorized officer				
	Foods the N.					
Telephone No.						
Form PCT.	ISA/210 (second sheet) (July 1998)					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/10103

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-195032 A (Nitto Denko Corp.), 09 July, 2003 (09.07.03), (Family: none)	1-3
		·
i.		
		•
		·
	·	·

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP03/10103 Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 G02F1/141, G02F1/1337 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ G02F1/141, G02F1/1337, G02F1/13 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 PXJP 2003-213265 A (チッソ株式会社) 1, 3 PA2003.07.30,第52~69段落(ファミリーなし) 2 US 5594569 A (Konuma et al.) Α 1 - 31997. 01. 14 & JP 7-318946 A Α JP 4-268389 A (出光興産株式会社) 1 - 31992.09.24 (ファミリーなし) 区欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 29.10.03 11.11.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2X 9513 日本国特許庁(ISA/JP) 右田 昌士 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3293

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C (続き). 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	JP 2000-147510 A (株式会社東芝) 2000.05.26 (ファミリーなし)	1-3		
A	JP 2003-195032 A (日東電工株式会社) 2003.07.09 (ファミリーなし)	1-3		
	•			